



TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite
Accredited by TÜRKAK

TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarları Grup Başkanlığı
Kimya Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-posta:gebzekimyalab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CHEMISTRY LABORATORY (GEBZE)

Address:TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-mail:gebzekimyalab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT



Test
TS EN ISO / EC 17025
AB-0001-T

AB-0001-T

344688

06-17

Deneysel Talep Eden

(Adı,Adresi,Şehir vb.)

Customer (Name,Address,City etc.)

: PORVİL ÇATI MALZEMELERİ ÜRETİM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

AKSE MAH.NAZİM HİKMET CAD.NO:22 ÇAYIROVA/KOCAELİ --KOCAELİ)

Deneysel Talep Tarihi/No

Order Date / No

Numunenin Tanımı

(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type,Mark,Model etc.)

: 30.05.2017 / 180086

: PVC MALZEME, , , - , - , 10.00 adet

Numune Kabul Tarihi

Test Item Receipt Date

: 30.05.2017

Deneylerin Yapıldığı Tarih

Date of Test

: 30.05.2017 - 02.06.2017

Uygulanan Standard / Metod

Applied Standard/Method

: İlgili standardlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

Raporun Sayfa Sayısı

Number of pages of the report

: 2

Açıklamalar

Remarks

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.


The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements.



Deneysel Sorumlusu

Person in charge of tests

Selda SKRT

Kimyager

Kontrol Eden

Reviewer

Hesna AKÇEŞME ÖZDEMİR

Teknik Şef

Onaylayan

Approved by

Olca TEMEL

Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate



MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Laboratuvarımıza gelmiş bulunan PVC Malzeme numuneleri, talep edilen muayene ve deneylere tabi tutulmuş olup test sonuçları aşağıda verilmiştir.

Özellikler	Bulunan Sonuçlar
1) Çekme Mukavemeti (TS EN ISO 527-2, Tip 1A, 5 adet, PVC Malzeme, 23°C-50%, Çekme hızı:25mm/dak.*, Tarih:01.06.2017)	Ort: 52.8 MPa (52.29 MPa, 52.42 MPa, 52.29 MPa, 52.88 MPa, 54.18 MPa)
2) Kopma Uzaması (TS EN ISO 527-2, Tip 1A, 5 adet, PVC Malzeme, 23°C-50%, Çekme hızı:25mm/dak.*, Tarih:01.06.2017)	Ort: 34% (23%, 45%, 29%, 42%, 31%)

*: Firma tarafından beyan edilmiş olan değerdir.

